

Průhledné kapsy na dokumenty

Průmyslová síla



Magnetické upevnění




Samolepicí fixace



Klip-on upevnění

Akceptuje maximální průměr 8 mm



Zavazovací fixace

Upevňuje kolem maximálního průměru 60 mm

Vlastnosti a výhody

- Kapsy na dokumenty průmyslové kvality se silnými svařovanými okraji
- Vyhovuje vložkám A3, A4, A5, A6 a A7
- Dostupné ve 4 upevněních – magnetické, samolepicí, nacvakávací a navazovací
- Vertikální a horizontální formáty

Lepicí kapsy jsou dodávány s agresivní lepicí páskou podél horního a spodního okraje (kapsa A7 má pásku pouze podél horního okraje) pro trvalé upevnění. Magnetické kapsy jsou dodávány s magnetickým proužkem podél horní části, takže je lze v případě potřeby jednoduše zvednout a přemístit.



Specifikace materiálu

PVC kapsa

Transparentní – odolný vůči UV záření
Dlouhodobé používání při vysokých teplotách může vést ke zkreslení.
Dlouhodobé používání při nízkých teplotách může vést ke křehnutí.

Magnetický proužek

Magnetická extruze na bázi stroncia, šířka 20 mm.

Lepicí proužek

Páska na polyesterové bázi s akrylovým lepidlem. Teplotní rozsah -40°C až +160°C, krátkodobě až +180°C.

Specifická hmotnost	1,29 g/cm ³	DIN53479
Tažnost při přetržení N/mm ²	31 délka, 28 šířka	DIN53455
% prodloužení	270 délka a šířka	DIN53455
Tvrdost Shore	97A, 55D	DIN53505/10 sec
Srážení	1,5 %	10 minut při 80 °C
Teplotní odolnost	-5° C až +30° C	DIN53372
Odolnost vůči nárazu	30 KV/mm	DIN53481
Absorbce vody	0,4 %	DIN53495
Dialektická postava	3,7 při 100 Hz, 3,4 při 10 kHz	DIN53483
Dialektický ztrátový faktor	6,3 při 100 Hz, 5,2 při 10 kHz	DIN53483

Tloušťka magnetického vytlačování	1,5 mm
Jedna strana vícenásobně magnetizovaná	Mag A nebo Mag B
Magnetický tah	54 g/cm ²
Teplotní odolnost	-30°C až +55°C
Dochází k magnetické ztrátě	Nad 50°C
BH (max.)	0,6-0,8 MGOe